

## WOSK REGENERACYJNY



3440 Biały Transparentny	3079 Bezbarwny Matowy	3081 Bezbarwny Jedwabisty Połysk	3098 Bezbarwny Półmat Antypoślizgowy R9
--------------------------------	-----------------------------	---	--

### OPIS PRODUKTU

Wosk Regeneracyjny Osmo jest przeznaczony do pielęgnacji i regeneracji podłóg drewnianych pokrytych powłokami Osmo (lub olejowanymi). Zmatowione i podniszczone powłoki można odświeżyć Woskiem Regeneracyjnym Osmo. Regularne stosowanie pozwala uniknąć szlifowania i prac renowacyjnych.

### ZASTOSOWANIA ZALECANE

Wosk Regeneracyjny Osmo jest przeznaczony do regeneracji wszystkich podłóg olejowanych i wykończonych Woskami Twardymi Olejnymi: desek litych, warstwowych i pokładowych, parkietów, płyt OSB i podłóg korkowych a także schodów i mebli. Szczególnie zalecany do obiektów publicznych (np. restauracji, muzeów i innych miejsc o dużym natężeniu ruchu).

### SKŁADNIKI

Produkt na bazie naturalnych, roślinnych olejów i wosków (olej słonecznikowy, sojowy i ostowy, wosk karnauba i kandelila), parafina, bezołowiowe sykatywy (suszki) i hydrofobowe substancje pomocnicze, odaromatyzowany spirytus mineralny (nie zawiera benzenu). Zawartość LZO zgodnie z rozporządzeniem UE (2004/42/WE):nie dotyczy

### DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy : 0,85-0,95 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)  
Lepkość: 40-60 s (DIN 53211/4), płynny  
Zapach: charakterystyczny, po wyschnięciu bezwonny  
Temp. zapłonu: >60 °C °C (DIN 53213)



1 POWŁOKA

### MAGAZYNOWANIE

Do 5 lat i więcej, pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W przypadku zagęszczenia produktu pod wpływem niskiej temperatury, przechowywać produkt w temperaturze pokojowej na 24 - 36 godzin przed użyciem.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrożenia (maks. wilgotność drewna 20%). Wosk Regeneracyjny jest gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Przed użyciem dobrze wymieszać. Przed aplikacją powierzchnię dokładnie oczyścić za pomocą Intensywnego Środka Czyszczącego Osmo, zmyć czystą wodą (przecierając wilgotnym mopem).

### METODY APLIKACJI

Wosk nakładać przy pomocy szpachli lub wałka Osmo i dokładnie rozprowadzić maszyną z białym padem. Nadmiar wosku usunąć. Na małe powierzchnie Wosk Regeneracyjny można nakładać niektącą szmatką. Pozostawić do wyschnięcia, przy dobrej wentylacji. Wygląd powłoki jest zależny m.in. od właściwości drewna, dlatego też każdorazowo przed nakładaniem zalecane jest wykonanie próby.

### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przy pomocy środka do czyszczenia pędzli firmy Osmo (nie zawiera związków aromatycznych).

### CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia, ok. 3-4 godzin (normalne warunki atmosferyczne, 23°C/50 % wilgotności wzgl.). Niższe temperatury i/lub wyższa wilgotność mogą wydłużyć czas schnięcia. Należy zapewnić dobrą wentylację podczas schnięcia.

## DOZOWANIE

1 litr wystarcza na ok. 24-60 m<sup>2</sup> powierzchni pokrytej jedną powłoką. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna, dlatego też każdorazowo przed nakładaniem zalecane jest wykonanie próby. Jeżeli powłoka jest całkiem zdarta lub bardzo mocno zniszczona powierzchnię należy oszlifować i zabezpieczyć jednym z Wosków Twardych Olejnych Osmo.

## UWAGA

Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i udać się do lekarza. Produkt zawiera 2-butanonoksym. Może powodować reakcje alergiczne. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Ostrzeżenie: Szmalki zwilżone produktem należy wypłukać niezwłocznie po użyciu lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (ryzyko samozapłonu). Sucha powłoka klasyfikowana jest zgodnie z normą DIN 4102 jako B2 (palność normalna).

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

## UTYLIZACJA

Pozostałości produktu oraz całkowicie opróżnione opakowania należy utylizować zgodnie z oficjalnymi wytycznymi lokalnymi (kod odpadu 08 01 11). Do recyklingu należy oddawać wyłącznie puszki opróżnione.

## ODCIENIE BARW

3079 Bezbarwny, Matowy

3081 Bezbarwny Jedwabisty połysk

3098 Bezbarwny, Półmat, Antypoślizgowy R9

3440 Biały Transparentny

## ROZMIARY PUSZEK 1,0 L; 2,50 L; 10 L

Powyższe informacje przedstawiono zgodnie z najlepszą wiedzą, jednak bez żadnych gwarancji.

Wersja 06/15